

Ferrara

Декоративное покрытие с перламутровыми пигментами, имитирующее поверхность, драпированную шелковой тканью

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений.



	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
Ferrara BASE S	1*	24	24	7	3,43
	5	120	24	7	3,43
Ferrara BASE DC	1*	32	32	7	4,57
	5	160	32	7	4,57

* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика в два слоя нанести фоновую краску «Fondo Ferrara» (TM Ferrara Paint). На высохшую фоновую краску нанести декоративное покрытие Ferrara в один – два слоя. Количество слоев и применяемый инструмент зависит от техники нанесения и желаемого результата.

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 30%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть, валик, тампон, губка.

Время высыхания: покрытие сухое на поверхности – 2 часа, полный процесс полимеризации пленки не менее 7 дней при температуре не менее +5°C.

Расход материала: 6-9 м2/л в зависимости от способа нанесения.



Fondo Ferrara

Высококачественная тонкослойная матовая краска на акриловой основе

Область применения: является основанием для декоративных покрытий *Ferrara* и *Finitura strato* (TM Ferrara Paint). **Идеально подходит для покраски потолков внутри помещений.**

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л,евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
Fondo Ferrara	1*	10	10	9	1,11
	5	50	10	9	1,11
	10	90	9	9	1,00

* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два слоя.

Разбавление водой: для сильно влагопоглощающих поверхностей: первый слой – 50% воды, второй слой – 30-40% воды. Для нормально впитывающих поверхностей: первый слой – 40% воды, второй слой – 30-40% воды. Для нанесения с помощью компрессора 50% воды. Количество воды в процентном соотношении к краске указано в расчете на объем (1л краски разбавляется 300 – 500 мл воды).

Используемый инструмент: валик, кисть, компрессор.

Время высыхания: время высыхания между слоями 4 часа. Полное высыхание 12 часов.

Расход материала: 7-10 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

ВНИМАНИЕ!!! НОВАЯ БАЗА!!!

Vetro

Декоративное покрытие со стеклянными сферическими наполнителями и легким перламутровым отливом, обладает светоотражающим эффектом.



Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений.

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<u>Vetro BASE AR</u>	1*	21	21	8	2,63
	5	105	21	8	2,63
<u>VETRO BASE DC</u>	1*	24	24	7	3,43
	5	120	24	7	3,43
<u>Vetro BASE P</u>	1*	21	21	8	2,63
	5	105	21	8	2,63

* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика в два слоя нанести кварцевую краску - основу «*Pittura al quarzo*» (TM Ferrara Paint). На высохшую основу нанести декоративное покрытие «*Vetro*» в один – два слоя. Количество слоев зависит от техники нанесения и желаемого результата. **Перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать.**

Разбавление водой: продукт готов к использованию.

Используемый инструмент: широкая мягкая кисть.

Время высыхания: покрытие сухое на поверхности – 6 часов, полный процесс полимеризации пленки не менее 7 дней при температуре не менее +5°C.

Расход материала: 7-9 м2/л.

Pittura al quarzo

Кварцевая краска на акриловой основе

Область применения: является основанием для декоративного покрытия «Vetro» (TM Ferrara Paint)

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л,евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
Pittura al quarzo	1*	9	9	9	1,00
	5	45	9	9	1,00
	10	80	8	9	0,89

* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два слоя.

Разбавление водой: для сильно влагопоглощающих поверхностей: первый слой – 50% воды, второй слой – 30-40% воды. Для нормально впитывающих поверхностей: первый слой – 40% воды, второй слой – 30-40% воды. Для нанесения с помощью компрессора 50% воды. Количество воды в процентном соотношении к краске указано в расчете на объем (1л краски разбавляется 300 – 500 миллилитрами воды).

Используемый инструмент: валик, кисть, компрессор.

Время высыхания: время высыхания между слоями 6 часов. Полное высыхание 12 часов.

Расход материала: 7-10 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

Struttura

Декоративная рельефная моделирующая масса

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений.



	Фасовка, кг	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/кг, евро	Средний расход кг/м2	ст-ть м2, евро
Struttura	1*	3,5	3,5	0,6	2,10
	15	52,5	3,5	0,6	2,10

* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Степень качества плоскости и шероховатости поверхности определяет техника нанесения декоративной массы.

Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика или кисти нанести кварцевый грунт «**Primer quarzo**» или «**Pittura al Quarzo**» (TM Ferrara Paint). На высохший грунт нанести декоративную массу в один – два слоя, создавая необходимый узор. Количество слоев и применяемый инструмент зависит от техники нанесения и желаемого результата.

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой не более 10%, в случае, если необходимо сохранить прочность - разбавить средством **Penetrazione Adessivo** (концентрат разбавляется водой в соотношении 1:3,1:4), полученным составом разбавляется декоративная масса **Struttura** до нужной консистенции. В качестве финишного и декоративного слоя рекомендуется использовать декоративный материал «**Finitura Strato**» (TM Ferrara Paint), который будет также нести и защитную функцию.

Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть, валик, тампон, губка.

Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

Расход материала: 1 – 3 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.

Finitura Strato

Декоративная полупрозрачная лазурь, с широким спектром перламутровых эффектов.

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений, может применяться в помещениях с повышенным уровнем влажности (кроме мест постоянного прямого воздействия воды). Является эффективным тонирующим и защитным слоем для декоративных штукатурок «Pietra», «Pietra Lucida» (TM Ferrara Paint), может использоваться как самостоятельное покрытие, которое наносится на фоновую краску «Fondo Ferrara» (TM Ferrara Paint), а также в качестве финишного покрытия для других декоративных штукатурок.



	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л,евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
Finitura Strato	1*	22	22	12	1,83
	5	110	22	12	1,83

* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Base P, AU, AR, DC, Opaco

Подготовка поверхности: поверхность, на которую наносится материал, должна быть сухая и не пыльная. На сильно впитывающие поверхности (известковые штукатурки и т.п.) рекомендовано использовать средство глубокого проникновения с закрепляющими свойствами «Penetrazione Adesivo» (TM Ferrara Paint) способ применения см. в ТИ Penetrazione Adesivo

Нанесение: Нанесение в качестве самостоятельного покрытия: на высохшую фоновую краску «Fondo Ferrara» (TM Ferrara Paint) нанести «Finitura Strato» формируя желаемый узор. Рисунок зависит от используемого инструмента. Количество слоев - неограниченное. Прекрасный декоративный эффект дает наложение одного цвета на другой или их комбинация в момент нанесения и т.п.

Нанесение в качестве декоративного слоя на рельефные штукатурки: Метод нанесения материала и его разведение водой определяется мастером, в зависимости от желаемого эффекта.

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 150%. Количество добавляемой воды определяется мастером, в зависимости от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

Используемый инструмент: кисть, валик, тампон, губка, щетка «1000 линий», шпатель, гладилка из нержавеющей стали или пластика, различный инструмент для создания декоративных эффектов.

Время высыхания: покрытие сухое на поверхности – 2-12 часов в зависимости от слоя, полный процесс полимеризации пленки не менее 7 дней при температуре не менее +5°C.

Расход материала: 6 -15 м2/л в зависимости от способа нанесения.

Pietra Media

Натуральная декоративная штукатурка на основе извести с мраморными наполнителями, с помощью которой можно достичь различных эффектов, а также имитировать скальный и каменный срезы.

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутри помещений.



	Фасовка, кг	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/кг, евро	Средний расход м2/кг	ст-ть м2, евро
Pietra Media	1*	3,47	3,47	1	3,47
	15	52	3,47	1	3,47

* Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения и используемой базой материала.

Нанесение: см. в TC Pietra

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 5%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть щетка.

Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

Расход материала: 0,5 – 1,5 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.

Pietra Grosso

Натуральная декоративная штукатурка на основе извести с мраморными наполнителями, с помощью которой можно достичь различных эффектов, а также имитировать скальный и каменный срезы.

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутри помещений.



	Фасовка, кг	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/кг, евро	Средний расход м2/кг	ст-ть м2, евро
Pietra Grosso	1*	3,47	3,47	2	6,94
	15	52	3,47	2	6,94

* Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения и используемой базой материала.

Нанесение: см. в ТС Pietra

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 5%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть щетка.

Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

Расход материала: 1,5-2,5 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.



Pietra Lucida

Натуральная декоративная штукатурка на основе извести, с помощью которой можно достичь разнообразных эффектов, а также придать поверхности вид полированного камня.

Область применения: Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутри помещений.

	Фасовка, кг	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/кг, евро	Средний расход м2/кг	ст-ть м2, евро
Pietra Lucida	1*	5	5	3	1,67
	14	70	5	3	1,67

Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

*

Подготовка поверхности: Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения.

Нанесение: на подготовленную поверхность с равномерной впитываемостью, с помощью металлической

Разбавление водой: продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка.

Время высыхания: 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

Расход материала: 2 – 5 м2/кг в зависимости от способа нанесения.

Primer quarzo

Кварцевый щелочестойчивый пигментированный грунт на акриловой основе

Область применения: является основанием для известковых декоративных штукатурок ТМ Ferrara Paint.

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л,евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
Primer quarzo	1*	9	9	12	0,75
	5	45	9	12	0,75
	10	80	8	12	0,67

* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

Подготовка поверхности: поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся.
Нанесение: на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два
Разбавление водой: для сильно влагопоглощающих поверхностей: 80% воды. Для нормально впитывающих
Используемый инструмент: валик, кисть.
Время высыхания: 12–24 часов.
Расход материала: 10-15 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

ВНИМАНИЕ!!! ДОБАВЛЕНА НОВАЯ ФАСОВКА!!!

Penetrazione Adesivo

Глубокопроникающее средство для улучшения адгезии и закрепления поверхности

Область применения: применяется в качестве укрепляющего средства выравнивающего впитываемость поверхности для известковых декоративных штукатурок ТМ Ferrara Paint. Так же может использоваться в качестве грунта глубокого проникновения для различных минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л,евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<u>Penetrazione</u> <u>Adesivo</u>	1	10	10	50	0,20
<u>Penetrazione</u> <u>Adesivo</u>	5	45	9	50	0,18

Нанесение: с помощью валика, кисти, компрессора

Разбавление водой: для сильно влагопоглощающих гипсовых поверхностей, известковых штукатурок

Используемый инструмент: валик, кисть.

Время высыхания: 6–12 часов.

Расход материала: 30-50 м2/л - в зависимости от влагопоглощения поверхности.



TerraCotta

Натуральная измельченная терракота

Область применения: применяется в качестве декоративной добавки в **Pietra Lucida** для придания поверхности эффекта "античности"

	Фасовка, гр	Ст-ть/100 гр., евро	Ст-ть/1 кг, евро	Средний расход гр/м2	ст-ть м2, евро
<u>TerraCotta</u>	100	6,5	65	8	0,52

Нанесение: как наполнитель для **Pietra Lucida**

Разбавление водой: не требует

Используемый инструмент: гладилка из нержавеющей стали

Время высыхания: 6–12 часов.

Расход материала: 5-10 гр/м2 - в зависимости от желаемого эффекта.

Finitura Protettiva

Глубокопроникающее защитное средство для минеральных поверхностей

Область применения: применяется в качестве защитного средства для гидрофобизации известковых декоративных штукатурок **TM Ferrara Paint** внутри и снаружи помещений.

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
Finitura Protettiva	1	15	15	20	0,75

Нанесение: с помощью тканевой салфетки или мягкой ветоши на сухую поверхность. Количество слоев

Разбавление водой: готово к применению.

Время высыхания: 6–12 часов.

Расход материала: 10-30 м2/л в один слой - в зависимости от влагопоглощения поверхности.



Attivatore

Універсальний засіб для прискорення природного старіння металізованих покриттів™ Ferrara Paint

Область використання: застосовується як активатор для створення іржі на металізованому покритті **Ferro** (™ Ferrara Paint).

	Фасовка, л	В-сть/упак., євро	В-сть/л., евро	Середня витрата м2/л	В-сть м2, євро
Attivatore	0,5	10	20	13	1,54

Нанесення: наноситься на поверхню після її повного висихання за допомогою валика, кисті або інструмента,

Розведення водою: Продукт готовий до використання, при необхідності можна розбавити водою для

Витрата матеріалу: 50-100 гр/м2 в залежності від способу нанесення.



Ferro

*Двокомпонентна декоративна металізована штукатурка. **Ferro** — модифікований металевий порошок. **Legante** — зв'язуючий компонент*

Область застосування: Оздоблення поверхні стін, стель і елементів декору внутрішніх приміщень.

	Фасовка, кг	В-сть/упак., євро	В-сть/кг., евро	Середня витрата м2/кг	В-сть м2, євро
--	----------------	----------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------

Ferro	1	25	25	1,2	21,83
	4	80	20	1,2	16,66

Підготовка поверхні: поверхня повинна бути суха і не пильна. Для сильно поглинаючих і гіпсових поверхонь рекомендовано використовувати засіб глибокого проникнення з закріплюючими властивостями «**Penetrazione Adesivo**» (TM Ferrara Paint) спосіб застосування див. В TI Penetrazione Adesivo.

Нанесення: наносити на ґрунтовку **Primer Quazo** або **Pittura al Quarzo** (TM Ferrara Paint). Змішати компоненти Ferro і Legante в співвідношенні 3:1. Наносити матеріал мінімум в два шари. Час висихання між шарами - не менше 6 годин. Для досягнення максимального ефекту металевої гладкої поверхні фінішний шар вимагає ретельного ущільнення в міру його висихання. Після повного висихання поверхні обробити наждачним папером до необхідного ступеня блиску.

Кінцевий декоративний ефект визначає техніка нанесення.

Розведення водою: продукт готовий до використання.

Витрата матеріалу: 0,75-1,5 м² з 1 кг готової суміші, витрата залежить від способу нанесення. Для отримання 1 кг готової суміші рекомендується пропорція 1:3 (250 гр Legante: 750 гр Ferro).

