



AQUACIMENT (БЕСЕЙНЫ)

- 1 **1^а слой ACRICEM**
30 минут
- 2 **1^а слой AQUACIMENT XL БЕЗ ПИГМЕНТА**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 3 **2^а слой AQUACIMENT XL С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **1^а слой AQUACIMENT M С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 80
- 5 **2^а слой AQUACIMENT M С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 80
- 6 **1^а слой PRESEALER, нанесение с помощью валика**
4 часа
- 7 **2^а слой PRESEALER, нанесение с помощью валика**

Время сушки до наполнения бассейна: 5 ДНЕЙ

СМЕСЬ И РАСХОД

ACRICEM
РАСХОД: 0,10 л/м²

PRESEALER
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,12 л/м²

AQUACIMENT XL
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 3,00 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 2,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

AQUACIMENT M
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 1,80 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 3,00 л. СМОЛЫ ACRICEM

• Aquaciment не является влагоустойчивым раствором

• Aquaciment нельзя наносить на мозаику



MICROFINO (ДЛЯ СТЕН)

НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ПЛИТКА*

- 1 **Заделать швы с помощью Микробазы**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 2 **1^а слой PRIMACEM PLUS с СЕТКОЙ BUILTEX**
30 минут/максимум 24 часа
- 3 **1^а слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА**
12 часов
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **2^а слой PRIMACEM PLUS**
30 минут
- 5 **2^а слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 6 **1^а слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 120/220**
- 7 **2^а слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 120/220**
- 8 **1^а слой PRESEALER**
4 часа
- 9 **2^а слой PRESEALER**
4 часа
Отшлифовать, зернистость 400
- 10 **1^а слой TOPSEALER WT**
12 часов
Отшлифовать, зернистость 400
- 11 **2^а слой TOPSEALER WT**

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД "МОКРОЕ НА МОКРОЕ" НЕЛЬЗЯ

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ГИПСОКАРТОН

- 1 **1^а слой PRIMACEM ABS**
30 минут
- 2 **1^а слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА С СЕТКОЙ BUILTEX**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 3 **2^а слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **1^а слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 120/220**
- 5 **2^а слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 120/220**
- 6 **1^а слой PRESEALER**
4 часа
- 7 **2^а слой PRESEALER**
4 часа
Отшлифовать, зернистость 400
- 8 **1^а слой TOPSEALER WT**
12 часов
Отшлифовать, зернистость 400
- 9 **2^а слой TOPSEALER WT**

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ЦЕМЕНТ

- 1 **1^а слой ACRICEM**
30 минут
- 2 **1^а слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА С СЕТКОЙ BUILTEX**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 3 **2^а слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **1^а слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 120/220**
- 5 **2^а слой MICROFINO С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 120/220**
- 6 **1^а слой PRESEALER**
4 часа
- 7 **2^а слой PRESEALER**
4 часа
Отшлифовать, зернистость 400
- 8 **1^а слой TOPSEALER WT**
12 часов
Отшлифовать, зернистость 400
- 9 **2^а слой TOPSEALER WT**

ВРЕМЯ СУШКИ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ / И Т.Д.

ОСТАВИТЬ СУШИТЬ НА 1 НЕДЕЛЮ

2 НЕДЕЛИ покрытие нельзя ничем накрывать, ни очищать

СМЕСЬ И РАСХОД

PRIMACEM ABS
РАСХОД: 0,10 л/м²

PRIMACEM PLUS
РАСХОД: 0,09 л/м²

ACRICEM
РАСХОД: 0,10 л/м²

MICROBASE
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 3,00 л. СМОЛЫ ACRICEM

MICROFINO
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,50 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 4,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

PRESEALER
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,12 л/м²

MICRODECK M
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 1,00 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. от 3,00 до 3,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

MICROSTONE
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 2,70 л. СМОЛЫ ACRICEM

TOPSEALER WT
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,15 л/м²
СМЕСЬ: 5 л. (А)- 1 л. (В)

IMPROXY
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ: 2 СЛОЯ - 0,25 кг/м²
БАРЬЕР ОТ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ: 2 СЛОЯ - 3,35 кг/м²

В случае использования Improxy в качестве грунтовки, следовать обычной системе нанесения, заменяя грунтовку на:

1^а слой IMPROXY
24 часа
2^а слой IMPROXY С СЕТКОЙ BUILTEX
3-4 часа

• Полная по времени система нанесения

• Может понадобиться естественная / искусственная вентиляция

• После прохождения курса время будет возможно сократить

* на кафельной плитке нельзя использовать метод "мокрое на мокрое"

• Более подробная информация о продуктах в тех паспортах

** 120: зернистость для шлифовки с помощью машины
220: зернистость для шлифовки вручную



MICRODECK (ДЛЯ СТЕН И ПОЛОВ)

НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ПЛИТКА* СО ШВАМИ

НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ТЕРРАЦЦО ИЛИ МРАМОР

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ЦЕМЕНТ ИЛИ САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯ МАССА

- 1 **Заделать швы с помощью Microbase**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 2 **1^я слой PRIMACEM PLUS с СЕТКОЙ BUILTEX**
30 минут / максимум 24 часа
- 3 **1^я слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА**
12 часов
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **2^я слой PRIMACEM PLUS**
30 минут / максимум 24 часа
- 5 **2^я слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 6 **1^я слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**
3-6 часов
Отшлифовать, зернистость 80
- 7 **2^я слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 80
- 8 **1^я слой PRESEALER**
4 часа
- 9 **2^я слой PRESEALER**
4 часа
Отшлифовать, зернистость 400
- 10 **1^я слой TOPSEALER WT**
12 часов
Отшлифовать, зернистость 400
- 11 **2^я слой TOPSEALER WT**

- 1 **1^я слой PRIMACEM PLUS с СЕТКОЙ BUILTEX**
30 минут
- 2 **1^я слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 3 **2^я слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **1^я слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**
3-6 часов
Отшлифовать, зернистость 80
- 5 **2^я слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 80
- 6 **1^я слой PRESEALER**
4 часа
- 7 **2^я слой PRESEALER**
4 часа
Отшлифовать, зернистость 400
- 8 **1^я слой TOPSEALER WT**
12 часов
Отшлифовать, зернистость 400
- 9 **2^я слой TOPSEALER WT**

- 1 **Заделать трещины с помощью Microbase**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 2 **1^я слой ACRICEM в качестве ГРУНТОВКИ**
30 минут
- 3 **1^я слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА с СЕТКОЙ BUILTEX**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 4 **2^я слой MICROBASE С ПИГМЕНТОМ**
3 часа
Отшлифовать, зернистость 40
- 5 **1^я слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**
3-6 часов
Отшлифовать, зернистость 80
- 6 **2^я слой MICRODECK С ПИГМЕНТОМ**
24 часа
Отшлифовать, зернистость 80
- 7 **1^я слой PRESEALER**
4 часа
- 8 **2^я слой PRESEALER**
4 часа
Отшлифовать, зернистость 400
- 9 **1^я слой TOPSEALER WT**
12 часов
Отшлифовать, зернистость 400
- 10 **2^я слой TOPSEALER WT**

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД "МОКРОЕ НА МОКРОЕ" НЕЛЬЗЯ

ВРЕМЯ СУШКИ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ / И Т.Д.

ОСТАВИТЬ СУШИТЬ НА 1 НЕДЕЛЮ

ПЕРВЫЕ 2 НЕДЕЛИ покрытие нельзя ничем накрывать, ни очищать

СМЕСЬ И РАСХОД

PRIMACEM ABS

РАСХОД: 0,10 л/м²

MICROBASE

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м²

СМЕСЬ 10 кг. - 3,00 л. СМОЛЫ ACRICEM

MICRODECK M

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 1,00 кг/м²

СМЕСЬ: 10 кг. от 3,00 до 3,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

PRIMACEM PLUS

РАСХОД: 0,09 л/м²

MICROFINO

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,50 кг/м²

СМЕСЬ: 10 кг. - 4,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

MICROSTONE

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м²

СМЕСЬ: 10 кг. - 2,70 л. СМОЛЫ ACRICEM

ACRICEM

РАСХОД: 0,10 л/м²

PRESEALER

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,12 л/м²

TOPSEALER WT

РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,15 л/м²

СМЕСЬ: 5 л. (А)- 1 л. (В)

IMPROXY

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ: 2 СЛОЯ - 0,25 кг/м²
БАРЬЕР ОТ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ: 2 СЛОЯ - 3,35 кг/м²

В случае использования Improxy в качестве грунтовки, следовать обычной системе нанесения, заменяя грунтовку на:

1^я слой IMPROXY

24 часа

2^я слой IMPROXY С СЕТКОЙ BUILTEX

3-4 часа

- Полная по времени система нанесения
- Может понадобиться естественная / искусственная вентиляция

- После прохождения курса время будет возможно сократить
- * на кафельной плитке нельзя использовать метод "мокрое на мокрое"

- Более подробная информация о продуктах в тех паспортах



MICROSTONE (ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ)

НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / ПЛИТКА*

1	Заделать швы с помощью Microbase 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
2	1 ^а слой PRIMACEM PLUS с СЕТКОЙ BUILTEX 30 минут / максимум 24 часа
3	1 ^а слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
4	2 ^а слой PRIMACEM PLUS 30 минут / максимум 24 часа
5	1 ^а слой MICROSTONE С ПИГМЕНТОМ 3-6 часов Отшлифовать, зернистость 40
6	2 ^а слой MICROSTONE С ПИГМЕНТОМ 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
7	1 ^а слой PRESEALER 4 часа
8	2 ^а слой PRESEALER 4 часов Отшлифовать, зернистость 400
9	1 ^а слой TOPSEALER WT 12 часов Отшлифовать, зернистость 400
10	2 ^а слой TOPSEALER WT

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / БЕТОН

1	1 ^а слой ACRICEM 30 минут
2	1 ^а слой MICROBASE БЕЗ ПИГМЕНТА с СЕТКОЙ BUILTEX 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
3	1 ^а слой MICROSTONE С ПИГМЕНТОМ 3-6 часов Отшлифовать, зернистость 40
4	2 ^а слой MICROSTONE С ПИГМЕНТОМ 24 часа Отшлифовать, зернистость 40
5	1 ^а слой PRESEALER 4 часов
6	2 ^а слой PRESEALER 4 часа Отшлифовать, зернистость 400
7	1 ^а слой TOPSEALER WT 12 часов Отшлифовать, зернистость 400
8	2 ^а слой TOPSEALER WT

**ВРЕМЯ СУШКИ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ / И Т.Д.
ОСТАВИТЬ СУШИТЬ НА 1 НЕДЕЛЮ
2 НЕДЕЛИ покрытие нельзя ничем накрывать, ни очищать**

СМЕСЬ И РАСХОД

PRIMACEM ABS
РАСХОД: 0,10 л/м²

PRIMACEM PLUS
РАСХОД: 0,09 л/м²

ACRICEM
РАСХОД: 0,10 л/м²

IMPROXY

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ: 2 СЛОЯ - 0,25 кг/м²
БАРЬЕР ОТ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ: 2 СЛОЯ - 3,35 кг/м²

MICROBASE
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 3,00 л. СМОЛЫ ACRICEM

MICROFINO
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,50 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 4,50 л. СМОЛЫ ACRICEM

PRESEALER
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,12 л/м²

В случае использования Improxy в качестве грунтовки, следовать обычной системе нанесения, заменяя грунтовку на:

MICRODECK M
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 1,00 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 3,00 - 3,5 л. СМОЛЫ ACRICEM

MICROSTONE
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 2,00 кг/м²
СМЕСЬ: 10 кг. - 2,70 л. СМОЛЫ ACRICEM

TOPSEALER WT
РАСХОД: 2 СЛОЯ - 0,15 л/м²
СМЕСЬ: 5л. (А)- 1 л. (В)

1^а слой IMPROXY
24 часа
2^а слой IMPROXY С СЕТКОЙ BUILTEX
3-4 часа

• Полная по времени система нанесения

• После прохождения курса время будет возможно сократить

• Более подробная информация о продуктах в тех паспортах

• Может понадобиться естественная / искусственная вентиляция

* на кафельной плитке нельзя использовать метод "мокрое на мокрое"